

Condat gloss RH

Impression Roto-Hueco / Bobines. Couché 2 Faces Brillant

| Propriété | | | Unité | Tolérance | | | |
|---------------------|------------|------------|------------------|-----------|-------|-------|-------|
| Grammage | ISO 536 | TAPPI T410 | g/m ² | ± 4% | 135 | 150 | 170 |
| Épaisseur | ISO 534 | TAPPI T411 | µm | ± 4% | 100 | 111 | 130 |
| Blancheur CIE W | ISO 11475 | | % | ± 3 | 122.0 | 122.0 | 122.0 |
| Opacité | ISO 2471 | TAPPI T519 | % | -2.0 | 95.0 | 96.0 | 97.0 |
| Brillance du papier | ISO 8254 | TAPPI T480 | % | ± 5 | 78 | 78 | 78 |
| Lissé Bekk | ISO 5627 | TAPPI T475 | s | | 2000 | 1600 | 1000 |
| Humidité relative | TAPPI T502 | | % | ± 10% | 50 | 50 | 50 |

- Dernière actualisation: **03-05-11**
- Ces valeurs sont sujettes à modification sans avis préalable

Condat gloss RH

Rotogravure / Reels. Coated Paper 2 Sides Gloss

| Property | | | Unit | Tolerance | | | |
|-------------------|------------|------------|------|-----------|-------|-------|-------|
| Substance | ISO 536 | TAPPI T410 | gsm | ± 4% | 135 | 150 | 170 |
| Thickness | ISO 534 | TAPPI T411 | µm | ± 4% | 100 | 111 | 130 |
| Whiteness CIE | ISO 11475 | | % | ± 3 | 122.0 | 122.0 | 122.0 |
| Opacity | ISO 2471 | TAPPI T519 | % | -2.0 | 95.0 | 96.0 | 97.0 |
| Paper Gloss | ISO 8254 | TAPPI T480 | % | ± 5 | 78 | 78 | 78 |
| Smoothness Bekk | ISO 5627 | TAPPI T475 | s | | 2000 | 1600 | 1000 |
| Relative Humidity | TAPPI T502 | | % | ± 10% | 50 | 50 | 50 |

- Last updated: **03-05-11**
- Values are subject to change without notice.

Condat gloss RH

Impresión Huecograbado / Bobinas. Estucado 2 Caras Brillante

| Propiedad | | | Unidad | Tolerancia | | | |
|------------------|------------|------------|------------------|------------|-------|-------|-------|
| Gramaje | ISO 536 | TAPPI T410 | g/m ² | ± 4% | 135 | 150 | 170 |
| Calibre | ISO 534 | TAPPI T411 | µm | ± 4% | 100 | 111 | 130 |
| Blancura CIE | ISO 11475 | | % | ± 3 | 122.0 | 122.0 | 122.0 |
| Opacidad | ISO 2471 | TAPPI T519 | % | -2.0 | 95.0 | 96.0 | 97.0 |
| Brillo de papel | ISO 8254 | TAPPI T480 | % | ± 5 | 78 | 78 | 78 |
| Lisura Bekk | ISO 5627 | TAPPI T475 | s | | 2000 | 1600 | 1000 |
| Humedad relativa | TAPPI T502 | | % | ± 10% | 50 | 50 | 50 |

- Última actualización: **03-05-11**
- Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Condat gloss RH

Impressão Roto-Hueco / Bobinas. Couché 2 Faces Brilhante

| Propriedade | | | Unidade | Tolerância | | | |
|-------------------|------------|------------|---------|------------|-------|-------|-------|
| Gramagem | ISO 536 | TAPPI T410 | gsm | ± 4% | 135 | 150 | 170 |
| Calibre | ISO 534 | TAPPI T411 | µm | ± 4% | 100 | 111 | 130 |
| Brancura CIE | ISO 11475 | | % | ± 3 | 122.0 | 122.0 | 122.0 |
| Opacidade | ISO 2471 | TAPPI T519 | % | -2.0 | 95.0 | 96.0 | 97.0 |
| Brilho do papel | ISO 8254 | TAPPI T480 | % | ± 5 | 78 | 78 | 78 |
| Lisura Bekk | ISO 5627 | TAPPI T475 | s | | 2000 | 1600 | 1000 |
| Humidade relativa | TAPPI T502 | | % | ± 10% | 50 | 50 | 50 |

- Última atualização: **03-05-11**
- Os valores estão sujeitos a mudanças sem pré-aviso.

Condat gloss RH

Tiefdruck / Rollen. 2-seitig Gestrichen Glänzend

| Kennzeichen | | | Masseinheit | Toleranz | | | |
|-----------------------|------------|------------|------------------|----------|-------|-------|-------|
| Grammatur | ISO 536 | TAPPI T410 | g/m ² | ± 4% | 135 | 150 | 170 |
| Dicke | ISO 534 | TAPPI T411 | µm | ± 4% | 100 | 111 | 130 |
| Weisse CIE | ISO 11475 | | % | ± 3 | 122.0 | 122.0 | 122.0 |
| Opazität | ISO 2471 | TAPPI T519 | % | -2.0 | 95.0 | 96.0 | 97.0 |
| Papier Glanz | ISO 8254 | TAPPI T480 | % | ± 5 | 78 | 78 | 78 |
| Bekk | ISO 5627 | TAPPI T475 | s | | 2000 | 1600 | 1000 |
| Relative Feuchtigkeit | TAPPI T502 | | % | ± 10% | 50 | 50 | 50 |

- Letzte Änderung: **03-05-11**
- Diese Werte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden