

Condat matt Périgord Roto

Impression Roto-Offset / Bobines. Couché 2 Faces Mat à Main

Propriété			Unité	Tolérance	90	100	110	115	130	135	150	170
Grammage	ISO 536	TAPPI T410	g/m ²	± 4%	90	100	110	115	130	135	150	170
Épaisseur	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	93	104	117	123	142	147	156	182
Blancheur CIE W	ISO 11475		%	± 3	121.4	121.4	121.4	121.4	121.6	121.6	121.6	121.6
Opacité	ISO 2471	TAPPI T519	%	-2.0	93.0	94.5	95.5	96.0	96.0	96.5	97.5	98.0
Rugosité Bendtsen	ISO 8791-2		ml/min	≤100	100	100	100	100	90	90	-	-
Lissé Bekk	ISO 5627	TAPPI T475	s		-	-	-	-	-	-	100	100
Humidité relative		TAPPI T502	%	± 7%	40	40	40	40	40	40	40	40

- Dernière actualisation: **03-05-11**
- Ces valeurs sont sujettes à modification sans avis préalable

Condat matt Périgord Roto

Heat Set Web Offset / Reels. Coated Paper 2 Sides Bulky Matt

Property			Unit	Tolerance	90	100	110	115	130	135	150	170
Substance	ISO 536	TAPPI T410	gsm	± 4%	90	100	110	115	130	135	150	170
Thickness	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	93	104	117	123	142	147	156	182
Whiteness CIE	ISO 11475		%	± 3	121.4	121.4	121.4	121.4	121.6	121.6	121.6	121.6
Opacity	ISO 2471	TAPPI T519	%	-2.0	93.0	94.5	95.5	96.0	96.0	96.5	97.5	98.0
Roughness Bendtsen	ISO 8791-2		ml/min	≤100	100	100	100	100	90	90	-	-
Smoothness Bekk	ISO 5627	TAPPI T475	s		-	-	-	-	-	-	100	100
Relative Humidity		TAPPI T502	%	± 7%	40	40	40	40	40	40	40	40

- Last updated: **03-05-11**
- Values are subject to change without notice.

Condat matt Périgord Roto

Impresión Roto-Offset / Bobinas. Estucado 2 Caras Mate Volumen

Propiedad			Unidad	Tolerancia	90	100	110	115	130	135	150	170
Gramaje	ISO 536	TAPPI T410	g/m ²	± 4%	90	100	110	115	130	135	150	170
Calibre	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	93	104	117	123	142	147	156	182
Blancura CIE	ISO 11475		%	± 3	121.4	121.4	121.4	121.4	121.6	121.6	121.6	121.6
Opacidad	ISO 2471	TAPPI T519	%	-2.0	93.0	94.5	95.5	96.0	96.0	96.5	97.5	98.0
Rugosidad Bendtsen	ISO 8791-2		ml/min	≤100	100	100	100	100	90	90	-	-
Lisura Bekk	ISO 5627	TAPPI T475	s		-	-	-	-	-	-	100	100
Humedad relativa		TAPPI T502	%	± 7%	40	40	40	40	40	40	40	40

- Última actualización: **03-05-11**
- Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Condat matt Périgord Roto

Impressão Roto-Offset / Bobinas. Couché 2 Faces Mate Volume

Propriedade			Unidade	Tolerância	90	100	110	115	130	135	150	170
Gramagem	ISO 536	TAPPI T410	gsm	± 4%	90	100	110	115	130	135	150	170
Calibre	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	93	104	117	123	142	147	156	182
Brancura CIE	ISO 11475		%	± 3	121.4	121.4	121.4	121.4	121.6	121.6	121.6	121.6
Opacidade	ISO 2471	TAPPI T519	%	-2.0	93.0	94.5	95.5	96.0	96.0	96.5	97.5	98.0
Aspereza Bendtsen	ISO 8791-2		ml/min	≤100	100	100	100	100	90	90	-	-
Lisura Bekk	ISO 5627	TAPPI T475	s		-	-	-	-	-	-	100	100
Humidade relativa		TAPPI T502	%	± 7%	40	40	40	40	40	40	40	40

- Última actualização: **03-05-11**
- Os valores estão sujeitos a mudanças sem pré-aviso.

Condat matt Périgord Roto

Roto-Offsetdruck / Rollen. 2-seitig Gestrichen Bilderdruckpapier

Kennzeichen			Masseinheit	Toleranz	90	100	110	115	130	135	150	170
Grammatur	ISO 536	TAPPI T410	g/m ²	± 4%	90	100	110	115	130	135	150	170
Dicke	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	93	104	117	123	142	147	156	182
Weisse CIE	ISO 11475		%	± 3	121.4	121.4	121.4	121.4	121.6	121.6	121.6	121.6
Opazität	ISO 2471	TAPPI T519	%	-2.0	93.0	94.5	95.5	96.0	96.0	96.5	97.5	98.0
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2		ml/min	≤100	100	100	100	100	90	90	-	-
Bekk	ISO 5627	TAPPI T475	s		-	-	-	-	-	-	100	100
Relative Feuchtigkeit		TAPPI T502	%	± 7%	40	40	40	40	40	40	40	40

- Letzte Änderung: **03-05-11**
- Diese Werte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden